

700408

Esfera Imprimación Exterior 408 Caoba

Imprimación color caoba al agua

**CARACTERÍSTICAS**

Propiedades	Penetración	Uniformidad	Durabilidad
Uso aconsejado:	Ventanas	Puertas, carpintería	Clase de uso 3 (EN 335)
Método de aplicación:	Pistola	Brocha	Flow coating, inmersión
Endurecedores Recs:			
Diluyentes Recs:	Agua		

**BRILLOS DISPONIBLES**

700401 Esfera Imprimacion Ext. 401 Pino			700407 Esfera Imprimacion Ext. 407 Avellana
700403 Esfera Imprimacion Ext. 403 Roble			700408 Esfera Imprimacion Ext. 408 Caoba
700404 Esfera Imprimacion Ext. 404 Nogal			700410 Esfera Imprimacion Ext. 410 Nogal Oscuro
700405 Esfera Imprimacion Ext. 405 Teka			700400 Esfera Imprimación Exterior 400 Incolora

**DATOS TÉCNICOS (25 °C)**

Sólidos (%):	10-13		
COV's (% Peso)	4,99		

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Secado 120 g/m2 a 25 °C 45-65 % HR			
Secado	60 min	Rendimiento m2/L	8-15
Repintado	2-4 horas		
Lijado	> 12 horas		

**PREPARACIÓN DEL SUSTRATO**

Aplicar sobre madera limpia, seca (12-14% HR). Lijar 150- 180

**CONSEJOS APLICACIÓN**

El proceso mínimo recomendado para obtener unos resultados de excelente durabilidad, es un proceso de 3 manos, donde aplicaremos una primera mano de imprimación (aconsejamos que sea siempre con color por su muy superior protección) y dos manos de acabado (o una de fondo y otra de acabado). Es necesaria una renovación del aire 3/4 veces por hora en las salas de secado.

Aplicación	Dilución %	Boquilla	Presión Aire	Presión Bomba
Pistola de copa		2-2.5	3-4 atm	

**PRECAUCIONES**

Mezclar bien el producto antes de su uso  
 Debe aplicarse siempre entre 15 - 25 °C y 50 - 75% de humedad relativa.  
 Evitar las gotas de lluvia durante las primeras horas tras la aplicación. Evitar las salpicaduras de cemento u otros productos alcalinos  
 Caducidad: 12 meses (Almacenado entre 5 - 35°C)  
 Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto

**ADITIVOS**

Acción	Añadir	Dosis %	Gramos para 20 Lts
Retardar secado	980903 Aditivo retardante	6% Máximo	
Reducir espuma	980909 Aditivo desaireante	0.5-1%	

**Nota:** Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. // 09/09/2016 Version-1

**VALRESA.** Polígono Industrial Reva  
 Avda.dels Gremis, s/n Sector 13  
 Riba-Roja de Turia Valencia E46394  
 ESPAÑA Tel. 96 1669560