

700600

TEKFOC Acabado Parquet AG Ignífugo P006

Acabado al agua para suelos de interior Mate

CARACTERÍSTICAS

Propiedades	Fácil mantenimiento	Excelente resistencia a la abrasión	
Uso aconsejado:	Suelos de interior de madera	Barandillas y rodapiés	
Método de aplicación:	Pistola de copa	Rodillo	Brocha
Catalizadores Recs:	10:1 190203		También puede utilizarse como monocomponente
Diluyentes Recs:	Agua		

BRILLOS DISPONIBLES

700600	24 - 32 % (60°)		

DATOS TÉCNICOS (25 °C)

Viscosidad de suministro Din4 (s)	20 - 27		
COV's (% Peso)	0,24		

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Secado 120 g/m ² a 25 °C			
Secado tacto	30 minutos		
Secado tránsito	24 horas		
Rendimiento (m ² /L)	10 - 15		
nº de manos recomendadas	2		
Tiempo entre manos	2 - 4 horas		

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Aplicar sobre madera limpia y seca (12-14% HR). Si son ignífugas debe comprobarse previamente su resultado ya que existen en el mercado soportes que por su composición ignífuga pueden inhibir el secado del producto al agua y aparecer manchas blancas. El proceso habitual de aplicación son 3 manos con lijados intermedios

CONSEJOS APLICACIÓN

Debe aplicarse siempre entre 15 - 25 °C y 50 - 75% de humedad relativa, debe existir una buena renovación de aire (3-4 veces por hora). Mezclar con el catalizador vigorosamente para asegurar una perfecta homogeneización de los productos. No utilizar después de 2-3 horas de la mezcla aunque la viscosidad sea adecuada pues las propiedades obtenidas serán peores.

Aplicación	Dilución %	Boquilla	Presión Aire (Atm)	Presión Barniz (Bar)
Pistola de copa	0 - 5	1,5 - 2,0	3 - 4	
Brocha	0 - 5			
Rodillo	0 - 5			

PRECAUCIONES

Mezclar bien el producto antes de su uso. Para obtener un buen resultado aplicar siempre entre 15 - 25 °C y 50 - 75% de humedad relativa

Evitar las salpicaduras de cemento u otros productos alcalinos.

Caducidad: 12 meses (Almacenado entre 5 - 35°C)

Los residuos de pintura deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No tirar los residuos por el desagüe

Recomendamos consultar la Ficha de Seguridad del Producto

ADITIVOS

Acción	Añadir	Dosis %	Gramos para 20 Lts
Retardar secado	980903 Aditivo retardante	6 Máximo	1200 Máximo
Reducir espuma	980909 Aditivo desaireante	0,5 - 1	100 - 200 Máximo

Nota: Las informaciones precedentes y el asesoramiento que proporcionamos de palabra, por escrito y mediante ensayos en materia de técnica de aplicación se efectúan según nuestro leal saber y entender, pero a pesar de ellos se consideran como meras advertencias e indicaciones sin compromiso, también en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. El asesoramiento no les exime a ustedes de someter a un examen propio las advertencias e indicaciones que les hagamos o los productos que les suministremos para comprobar si son adecuados para los procedimientos o los fines proyectados. La aplicación, el empleo y la transformación de nuestros productos y de los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento de técnica de aplicación se efectúan fuera de nuestras posibilidades de control y radican exclusivamente en la esfera de responsabilidad de ustedes. La venta de nuestros productos se realiza con arreglo a nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. // 27/02/2018 Version-4

VALRESA. Polígono Industrial Reva
Avda.dels Gremis, s/n Sector 13
Riba-Roja de Turia Valencia E46394
ESPAÑA Tel. 96 1669560